

PRODUKTDATA

L-MDF Veggplate

Produktbeskrivelse

MDF veggplate er en plate beregnet for bruk i tørre rom. Platene monteres på spikerslag eller rett på eksisterende vegg.

MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av mykt trevirke som brytes ned til trefibre og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater og paneler. MDF har en tetthet på 500–800 kg/m³.

Bruksområde

MDF Veggplate er beregnet på bruk i tørre rom.

Overflatebehandling

UV-sealer, 1 strøk vannbasert primer, toppstrøk vannbasert UV-maling

Godkjenninger

Lagring

MDF Veggplate lagres tørt, på plant underlag.

Montering

Sjekk platene for feil eller mangler **før** montering. Monterte plater ansees som godkjent/akseptert.

Resirkulering/Avfallshåndtering

Avfallskode

Emballasje: Plast, MDF og trevirke

| Tekniske data | | |
|---------------|--|----------------|
| | MDF Veggplate | |
| Spesifikasjon | Egenskaper | |
| Tykkelse | (mm) | 11,00 6,00 |
| Vekt | (kg/m ³) (kg/m ²) | 650,00 6,88 |
| Bredde | (mm) | 620 |
| Lengde | (mm) | 2390-3000 |

FORVALTNINGS-, DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS **MDF Veggplate**

Lagring

Varen må lagres tørt.

Akklimatisering

Varen bør akklimatiseres emballert i romtemperatur min. 2-3 døgn, på plant underlag, før montering.

Støvtørking

Foretas med rene, myke kluter som ikke loer.

Rengjøring

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann, og tørk straks av. Bruk ikke såpe (grønnsåpe) eller midler som inneholder ammoniakk.

Oppussing

Slipes lett med sandpapir, korning 180 -220.

Eventuelle skader repareres.

Males med 1 – 2 strøk akrylmaling.