

## **Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks for Brannimpregnert /Brannimpregnert og grunnet kledning**

Kledningen leveres grunnet fra fabrikk med industriprodukter av ypperste kvalitet. Solen er malingens største fiende, og vil over tid nedbryte grunningsfilmen. Kombinert med det klima produktene er utsatt for, medfører det behov for vedlikehold og etterbehandling. Behovet vil variere ut fra geografisk plassering og himmelretning.

### **Lagring (i lager/på byggeplass)**

Kledningen må lagres luftig og ventilert, og må beskyttes godt mot:

- Nedbør
- Tilgrising/Smuss
- Fuktighet fra marken

Transportplast er ikke tilstrekkelig beskyttelse mot nedbør, ved utendørs lagring.

### **Montering**

De enkelte kledningstypene/profilene skal monteres/festes riktig, ref. TreFokus/Treteknisk, FOKUS på tre nr. 22, Utvendig kledning (link: <http://www.treteknisk.no/publikasjoner/fokus-pa-tre/22--utvendig-kledning>).

### **Etterbehandling**

All brannimpregnert kledning skal etterbehandles første malesesong etter montering, når kledningen er tørr nok, fortrinnsvis fra mai – august.

Sandermoen AS anbefaler at det til første strøk etter montering, i dekkende farger, benyttes rene alkydolje—overflatebehandlingsprodukter (White-spirit basert oljebeis eller oljemaling) av god kvalitet.

Alle spikerhull, endekapp og annet bart treverk skal overflatebehandles for å hindre fuktinntrengning i treverket.

Før etterbehandling vaskes kledningen med et husvaskemiddel.

Utsalting kan forekomme og kan vaskes bort med vann tilsatt husvaskemiddel.

### **Festemidler**

Det skal brukes galvaniserte eller rustfrie festemidler. Andre metaller kan korrodere.

### **Byggtekniske løsninger**

Ved montering henvises det til retningslinjer beskrevet av NBI. Særlig viktig er det med god utlufting bak kledningen. Utlekkingen skal også være brannimpregnert.